



МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

8332 – Быстровысыхающий эпоксидный клей



Прочность склеивания 161,7 кг × см² к бумаге, дереву, металлу и керамике. Упакован в двойной шприц ёмкостью 25 мл для удобного перемешивания с закручивающимся колпачком. Клей обеспечивает высокую стойкость к влаге, солевому туману, минеральным кислотам и основаниям, большинству органических растворителей.

Свойства

- Коэффициент перемешивания 1:1
- Быстрое схватывание в течение 5 минут
- Сила склеивания 161,7 кг × см²
- Невосприимчив к влаге, солевому туману, минеральным кислотам и основаниям, большинству органических растворителей

Типовые применения

Применяется для склеивания изделий из бумаги, дерева, металла, большинства пластиков и керамики.

Характеристики

Параметр	Значение
Цвет не отвердевшего клея	Прозрачный
Цвет отвердевшего клея	Желтоватый
Коэффициент перемешивания по объёму	1:1
Вязкость компонента А, сп	12 000
Вязкость компонента В, сп	13 000
Вязкость перемешенного состава, сп	12 500
Удельная плотность компонента А	1,16
Удельная плотность компонента В	1,15
Удельная плотность перемешенного клея	1,16
Время работы с материалом, мин	3 – 5
Масса, г	20
Предельная прочность на отрыв, кг × см ²	161,7
Диапазон рабочих температур, °С	- 51 ... + 121
Твёрдость по шкале D	80
Диэлектрическая постоянная (при 25 °С и частоте 100 Гц)	4,5
Удельный объём, см ³ × кг	20,293
Удельное объёмное сопротивление, Ом × см ³	8 × 10 ¹⁴

Информация для заказа

Номер по каталогу	Доступные упаковки	Форма отпуска
8332-25ML	25 мл	Двойной шприц