



Поставки электронных  
компонентов

Санкт-Петербург  
тел. (812) 716-90-19  
Тел./факс (812) 412-53-16  
e-mail: [info@aly.ru](mailto:info@aly.ru)  
[www.aly.ru](http://www.aly.ru)

## МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

### Флюс типа NC (No Clean), не требующий отмычки



Не требующие отмычки флюсы марок **K-565** и **K-835** состоят из органических кислот, изопропилового спирта, канифоли и минимального количества выравнивающих средств, благодаря чему их остатки не требуют отмычки.

На сегодняшний день не существует флюсов для бессвинцовых технологий не содержащих галогенов. Поэтому флюс марки **JR-92FT**, предназначенный для бессвинцовых технологий, обладает повышенным содержанием галогенов.

### Характеристики

Параметр	Значение		
	K-835	K-565	JR-92FT (LEAD FREE)
Марка флюса	K-835	K-565	JR-92FT (LEAD FREE)
Содержание твёрдых веществ, %	2	1	2,6
Относительная плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	0,8	0,79	0,794±0,005
Содержание галогенов, %	1	1	2,6
Содержание хлоридов, %	0		
Уровень pH	4,5	5,5	
Изоляционное сопротивление, Ом	>3×10 <sup>12</sup>		>1×10 <sup>11</sup>
Температура предварительного подогрева, °C	108	100	-
Коэффициент расширения, %	96	95	80
Вспенивание	Отличное	Хороше	-